

Rigidur Gitterbewehrungsstreifen



Der Rigidur Gitterbewehrungsstreifen ist ein rückseitig selbstklebendes Glasgarn in Rollenform. Es ist ideal geeignet als Fugendeckstreifen zur Armierung des VARIO Fugenspachtels bei der Verarbeitung auf Rigidur H Platten mit abgeflachter Kante (AK). Der Rigidur Gitterbewehrungsstreifen ist gemäß Rigidur Verarbeitungsrichtlinie zu verarbeiten.

Technische Daten			
Bezeichnung	Rigidur Gitterbewehrungsstreifen		
Geometrie	Breite	48	[mm]
	Länge	45,90	[m]
	Lichte Maschenweite Kette	3,0	[mm]
	Lichte Maschenweite Schuss	2,5	[mm]
	Fadenzahl Kette	3,15	[Fäden/cm]
	Fadenzahl Schuss	3,4	[Fäden/cm]
Gewicht	Gewicht	40	[g/m ²]
	Gesamtgewicht	63	[g/m ²]
Festigkeitskennwerte	Reißfestigkeit Kette	>450	[N/50mm]
	Reißfestigkeit Schuss	>700	[N/50mm]
	Bruchdehnung Kette/Schuss	2-4	[%]

Die in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Werte geben ausschließlich die Leistungskennwerte der Produkte wieder. Rigips-Systeme verfügen darüber hinausgehend über bauphysikalische und statische Eigenschaften, welche Sie unserer System-Dokumentation (z. B. Planen und Bauen) entnehmen können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.