

Rigidur H Marine 12,5




- glatt, hart und extrem robust: ideal für alle dekorativen Endbeschichtungen und besonders geeignet zur Lastenbefestigung an Wänden



- baubiologisch geprüft (IBR-zertifiziert)
- frei von Klebern und Bindemitteln



- für Konstruktionen mit maximalen Anforderungen an die Nichtbrennbarkeit
- Geeignet nach MED für das Segment Schiffbau
- Zulassungs-Nr. : 107.088



Beschreibung	Die Rigidur H Marine 12,5 Gipsfaserplatte besteht aus Gips, Papierfasern und mineralischen Zuschlagstoffen.
Anwendungsbereich	Sie ist geeignet für robuste Konstruktionen im Innenausbau mit Brand- und Schallschutzanforderungen.
Verarbeitung	Rigidur H ist gemäß Rigidur Verarbeitungsrichtlinie zu verarbeiten.

Technische Daten

Typ	GF-C1-I-W2				nach DIN EN 15283-2
	nicht brennbar Europäische Klasse: A1				nach DIN EN 13501-1
	EG-Baumusterprüfbescheinigung (Modul B)				nach Zulassung Nr. 107.088
	U.S. Coast Guard Zulassung Nr. 164.109/EC0736/107.088				nach Zulassung
Kanten	Längskanten		SK		
	Querkanten		SK		
Abmessungen	Nennstärke	12,5	[mm]		
	Breiten- und Längenmaße	mögliche Plattenabmessungen sind dem Lieferprogramm zu entnehmen. Sonderlängen (Zwischenabmessungen, Überlängen) und Plattenzuschnitte möglich. Lieferzeit auf Anfrage.			
	Maßtoleranzen	Dicke	±0,2	[mm]	nach DIN EN 15283-2
	Breite	+0/-2	[mm]		
	Länge	+0/-2	[mm]		
	Rechtwinkligkeit: Abweichung je Meter Breite	≤ 2,0	[mm/m]		

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Rigidur H Marine 12,5

Rigidur H Marine 12,5					
Plattenkennzeichnung	Plattenrückseite	Die Kennzeichnung der Plattenlängsrichtung in schwarzer Farbe enthält:			
		<ul style="list-style-type: none"> - Rigidur H 12,5 - CE-Zeichen - EN 15283-2 GF-C1-I-W2 - nicht brennbar A1 - 0736/JJ USCG-No.164.109/EC0736/107.088 - Produktionsdatum bzw. Schichtnummer 			
Gewicht	flächenbezogene Masse	ca. 15	[kg/m ²]	nach DIN EN 15283-2	
	Rohdichte	ca. 1.200	[kg/m ³]	nach DIN EN 15283-2	
Festigkeiten	Biegezugfestigkeit	5,5	[N/mm ²]	nach DIN EN 15283-2	
	E-Modul	3.600	[N/mm ²]	nach DIN EN 15283-2	
	Oberflächenhärte nach Brinell	35	[N/mm ²]	nach DIN EN ISO 6506-1	
Wärme	Wärmeleitfähigkeit λ_R $\lambda_{10, trocken}$	0,350 0,202	[W/(m x K)]	nach DIN EN 12667	
	Wärmedehnung	0,015	[mm/(m x K)]	in Anlehnung an DIN EN 318	
	Grenzbelastung durch Wärme (Langzeitbelastung)	max. 50	[°C]	kurzfristig bis 60°C	
Feuchte	Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	19	[-]	nach DIN EN ISO 12572	
	Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke s_d	0,24	[m]	nach DIN EN ISO 12572	
	Dickenquellung nach 24h Wasserlagerung	≤ 2	[%]	in Anlehnung an DIN EN 317	
	Feuchtedehnung bei Änderung der rel. LF um 30% bei 20°C	0,045	[%]	nach DIN EN 318	
	Ausgleichsfeuchte bei 20°C, 65% rel. LF	1-1,3	[%]	nach DIN EN 322	
Hinweis	Die in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Werte geben ausschließlich die Leistungskennwerte der Produkte wieder. Rigips-Systeme verfügen darüber hinausgehend über bauphysikalische und statische Eigenschaften, welche Sie unserer System-Dokumentation (z. B. Planen und Bauen) entnehmen können.				

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.