

Produktdatenblatt

Rigips Aquaroc ProMix Finish



Material

- Aquaroc ProMix Finish ist ein kunststoffgebundenes Material nach DIN EN 13963 welches durch Lufttrocknung erhärtet.

Qualitätsstandard

- Fertigsputtelmasse für Fuge und Finish bis Qualitätsstufe Q4.

Anwendungsbereich

- Aquaroc ProMix Finish ist eine speziell entwickelte Fertigsputtelmasse für den Bereich der Feucht- und Nassräume sowie der bewitterten Außendecken.
- Sie kann im Deckenbereich als Fugenfüller sowie im Wand- und Deckenbereich als Oberflächenfinish verwendet werden.

Untergrundbeschaffenheit

- Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, frost- und staubfrei sein.

Anrühren des Materials

- Aquaroc ProMix Finish ist eine verarbeitungsfertige Spachtelmasse.
- Keine weiteren Zusätze verwenden.
- Mit dem Quirl ggf. umrühren.
- Nicht unter +5°C und über +30°C (dauerhafter) Raum- und Plattentemperatur verarbeiten.

Verarbeitung

- Die Spachtelmasse ProMix Finish auftragen und anschließend abspachteln.
- Falls erforderlich nachschleifen.
- Werkzeuge und Verunreinigungen mit Wasser reinigen.
- Pro Arbeitsgang können max. Auftragsstärken von bis zu 1 mm aufgetragen werden.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Produktdatenblatt

Rigips Aquaroc ProMix Finish

Technische Daten			
Bezeichnung	Rigips Aquaroc ProMix Finish		
Gebindegrößen	Eimer	12 l	
Verarbeitung	Verarbeitungszeit	Abhängig von der Auftragsstärke und den Baustellenbedingungen	
	Materialverbrauch	ca. 1,0 [l/m ² /mm]	Wand- bzw. Deckenflächen
		ca. 0,7 [l/m ²]	Deckenfuge 5mm
	Auftragsstärke	max. 1 mm	pro Arbeitsgang
Lagerung	Trocken und frostfrei lagern. Vor Hitze schützen. Rigips Aquaroc ProMix Finish behält mind. 12 Monate seine hervorragenden Eigenschaften, angebrochene Gebinde dicht verschließen und innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.		

Die in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Werte geben ausschließlich die Leistungskennwerte der Produkte wieder. Rigips-Systeme verfügen darüber hinausgehend über bauphysikalische und statische Eigenschaften, welche Sie unserer System-Dokumentation (z. B. Planen und Bauen) entnehmen können.